



Productos antiderrapantes Inc.
266 Wildcat Rd. Toronto, ON, Canadá M3J 2N5 Tel.:
(416)-667-1788 | Llamada gratuita: 1-800-375-0571
sales@noskidding.com | www.noskidding.com

Ficha técnica

Cinta fotoluminiscente antideslizante No Skidding® n.º NS4200PH

DESCRIPCIÓN

Cinta de lija fotoluminiscente antideslizante No Skidding® NS4200PH es una cinta fotoluminiscente antideslizante recubierta de un adhesivo agresivo sensible a la presión. Diseñada para superar los requisitos de OSHA y otras normas de seguridad.

APLICACIONES

Cinta de lija fotoluminiscente antideslizante No Skidding® NS4200PH está diseñado para aplicaciones de seguridad en interiores, como marcas de salida en aplicaciones de construcción, marinas, ferroviarias y militares.

PROPIEDADES

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODOS DE PRUEBA	RESULTADOS TÍPICOS
Espesor	PSTC – 133 - Sustrato - Adhesivo sensible a la presión - revestimiento de liberación	0,019 pulgadas (0,483 mm) 0,002 pulgadas (0,051 mm) 0,007 pulgadas (0,178 mm)
Adherencia de pelado a:	PSTC – 101	
- Acero inoxidable	15 minutos de permanencia permanencia de 24 horas	90 onzas/pulgada (99 N/100 mm) 110 onzas/pulgada (120 N/100 mm)
- Recubierto de polvo superficies*	15 minutos de permanencia permanencia de 24 horas	80 onzas/pulgada (88 N/100 mm) 85 onzas/pulgada (93 N/100 mm)
- Polietileno	15 minutos de permanencia permanencia de 24 horas	55 onzas/pulgada (60 N/100 mm) 65 onzas/pulgada (71 N/100 mm)
Adhesión por cizallamiento a:	PSTC – 107	
Acero inoxidable	½" x ½" x 1000 g	10 horas
Virar	PSTC – 6	
	Rolling Ball Tack	<3 pulgadas
Valores luminosos	DIN 67510 / ASTM 2072 (lámpara Xe 1000Lx / 5 min) 10 min (lámpara Xe 1000Lx / 5 min) 60 min	56 mcd/m² 7 mcd/m²
Coefficiente de fricción (cinético)	ASTM D1894 - Caucho seco - Caucho mojado - Cuero seco - Cuero mojado	0.9 0.9 0.8 1.3
Temperatura de servicio - Alto	14 días a 220°F	Sin efectos visibles
- Bajo	14 días a -20°F	Sin efecto visible

PROPIEDADES QUÍMICAS	REACTIVO	RECOMENDACIONES
Resistencia a los disolventes (Producto laminado sobre un panel de acero inoxidable y dejado acondicionar durante 24 horas a temperatura ambiente antes de la prueba. La muestra se cubrió con reactivo hasta el punto de que los bordes del producto también quedan expuestos al reactivo. Este producto se expone al reactivo durante 1 hora a temperatura ambiente, luego se retira el reactivo y se prueba inmediatamente el producto para detectar resistencias al raspado, delaminación y otros efectos visuales).	Agua 10% agua salada Lejía Tricloroetileno Ácido sulfúrico al 25% Hidróxido de sodio al 1% Gasolina sin plomo Gasóleo Fluido hidráulico Anticongelante al 50% en agua MEK Espíritus minerales 99% IPA	Recomendado Recomendado Recomendado No recomendado Solo contacto intermitente Solo contacto intermitente Solo contacto intermitente Recomendado Recomendado Recomendado No recomendado Recomendado Recomendado

- Las variaciones de color y lote de las superficies revestidas, incluidas pinturas, recubrimientos en polvo, lacas, tintes y otros tratamientos, pueden variar el rendimiento de la cinta y se debe evaluar su compatibilidad con la superficie específica.

Nota: Si bien se considera que los datos aquí contenidos constituyen promedios fiables de las propiedades del producto, no deben utilizarse para fines de especificación. Los datos de prueba y los resultados de este documento son solo una guía general y no deben ser utilizados por los clientes para establecer diseños ni especificaciones. Quienes deseen obtener datos de rendimiento deben contactar a No Skidding® Products para obtener más recomendaciones.

GARANTÍA

La determinación de la idoneidad de este producto para un uso específico es responsabilidad exclusiva del usuario. No se ofrece ninguna garantía ni declaración sobre la exactitud o idoneidad de la información de este documento para ninguna aplicación específica. No Skidding® garantiza que sus productos están libres de defectos, pero limita su obligación a la sustitución de aquellos productos que, a satisfacción de No Skidding®, presenten defectos comprobados. Esta garantía es intransferible y solo se aplica a clientes que compren directamente a No Skidding® Products. No Skidding® no se responsabiliza de ninguna pérdida, daño, gasto o daño emergente que surja en relación con el uso de este producto. E & OE.

266 Wildcat Road, Toronto, ON Canada M3J 2N5

Phone: (416) 667-1788 Fax: (416) 667-1783 Toll Free: 1-800-375-0571 sales@noskidding.com www.noskidding.com